

## Lak PUR 7.20 jednokomponentní

### Charakteristika a oblast použití

Jedná se o jednosložkový polyuretanový rychleschnoucí lak. Je určený k lakování všech běžně zatěžovaných povrchů v interiéru. Používá se pro základní i vrchní vrstvu. Lak má výbornou brousitelnost i světlostálost a dobře se zpracovává. Je určen jak pro ruční řemeslnou výrobu, tak i pro průmyslově prováděné povrchové úpravy např. obytného a ložnicového nábytku, regálů i nábytku do dětských pokojů. Pro své univerzální využití a velmi dobrý poměr ceny a kvality patří tento lak k nejprodávanějším z naší nabídky.

### Technické údaje

Stupeň lesku: 2 - mat, 3 - hedvábný mat, 4 - polomat

Aplikace stříkáním: tryska 1,5 - 2,2 mm, stříkací tlak - 2,5 - 3,5 baru, viskozita 20 - 25 s (4 mm)

Aplikace Airless/Airmix: tryska 0,23 - 0,28 mm, stříkací tlak 100 - 150 barů

Doba schnutí: prachosuchý 20 min, brousitelný 50 min, stohovatelný 2 - 3 hod.

Ředí se: C 6000

Vrstvy: 2

Množství na 1 vrstvu: 100 - 120 g/m<sup>2</sup>

Výdajnost: 8 - 10 m<sup>2</sup>/l

Zpracovatelnost: 2 roky

### Příklad použití

1. Stupňované broušení: zrna 120 - 180
2. Základ OLI PUR 7.20, 100 - 120 g/m<sup>2</sup>, brousitelný po 20 min.
3. Schnutí při 23°C a 65% vlhkosti vzduchu, prachosuchý 20 min.
4. Mezibroušení: zrna 240
5. Vrchní lak OLI PUR 7.20, 100 - 120 g/m<sup>2</sup>
6. Schnutí při 23°C a 65% vlhkosti vzduchu, prachosuchý 20 min, stohovatelný po 3 hod.

### Certifikáty

DIN EN 71-3 (těžké kovy)

DIN 53 160 (odolnost proti slinám)

DIN 68 861 T1B (u vybraných médií)

DIN 68 861 T1C (chemická odolnost)

### Balení

10 a 30 litrů