

Plnič bílý CRYL 40.40 dvoukomponentní

Charakteristika a oblast použití

Dvoukomponentní akrylátový plnič s výbornou plnivostí a brousitelností. Plnič má výbornou přilnavost a držení na různých druzích povrchů a vynikající brousitelnost. Je určený především jako barevný základ na veškeré druhy dřev, dřevotřískových a MDF desek (včetně desek se základovou fólií). Jako vrchní vrstva se používá dvoukomponentní barva CRYL 40.55.

Technické údaje

Barva: bílá, na přání černá

Dodací viskozita: 70 s (4 mm), obsah sušiny 48 %

Aplikace stříkáním: tryska 1,5 - 2,2 mm, stříkací tlak 2,5 - 3,5 baru, viskozita 20 - 30 s (4 mm),

Ředí se: ředidlo V15/E

Aplikace Airless/Airmix: tryska 0,23 - 0,28 mm, stříkací tlak 100 - 150 barů, ředí se 5 - 15 %,

Viskozita: 50 - 60 s

Doba schnutí: prachosuchý 30 min, brousitelný za 2 hod

Tužidlo: Harter 11.4/HV, poměr tužení 10 dílů laku: 1 díl tužidla

Vrstvy: 1

Množství na 1 vrstvu: 80 - 250 g/m²

Výdajnost: 4 - 12 m²/l.

Certifikáty

DIN EN 71-3 (těžké kovy), B1 certifikát

DIN 53 160 (odolnost proti slinám)

Balení

10 a 30 kg