

Lak KS Hartsiegel 8.20 jednokomponentní

Charakteristika a oblast použití

Lak s obsahem pryskyřic a olejů, který je vhodný jak pro lakování povrchů dřevin, tak i na přelakování již olejovaných povrchů (ne povrchů s voskem). Vyrábí se v ultramatném provedení. Opticky i na dotek je téměř k nerozeznání od olejovaných ploch. Jelikož je lak jednoduše aplikovatelný natíráním, válečkem a stříkáním, má univerzální využití ve výrobě nábytku a schodů. Používá se výhradně pro interiéry.

Technické údaje

Barva: přírodní bezbarvá

Stupeň lesku: ultra matný

Aplikace: štětcem, válečkem

Aplikace: stříkáním - tryska 1,6 - 2 mm, 2 - 3 bary, viskozita 4 mm

Aplikace stříkáním Airles/Airmix: tryska 0.23 - 0.28 mm, 60 - 100 barů, viskozita 4 mm

Doba schnutí: prachosuchý za 90 min, suchý přes noc, mezi prvním a druhým nátěrem se doporučuje 48 hod., plně zatížitelný při 23°C a 65% vlhkosti vzduchu za 8 - 10 dní

Ředí se: ne, připraven k použití

Vrstvy: 2 vrstvy

Množství na 1 vrstvu: ca 70 g/m²

Výdajnost: 14 m²/l v jedné vrstvě

Zpracovatelnost: 2 roky

Příklad použití

1. Optimální teplota pro aplikaci je 20°C, relativní vlhkost vzduchu 50%. U nových ploch brousit zrnem č. 120. Olejovanou plochu lehce přebrousit zrnem č. 150 - 240. Plocha musí být čistá, suchá, bez mastnoty a prachu
2. Lak dobře promíchat a opatrně nanést na plochu (ca 70 g/m²), nátěrem nebo stříkáním
3. Plochu nechat zaschnout přes noc, potom je povrch brouditelný. Druhý nános provést po cca 48 hodinách
4. V závislosti na teplotě a vlhkosti vzduchu je dokončená plocha po 8 - 10 dnech plně zatížitelná
5. Použité hadry bezpečně odstranit, hrozí jejich samovznícení!

Certifikáty

EU-Dekopaint - komform

DIN 53160 (odolnost proti potu a slinám)

DIN EN 71-3 (těžké kovy), B1 certifikát

DIN 68 861 T1C (chemická odolnost)

Bez obsahu formaldehydu a aromátů

Balení

1, 3 a 11 litrů