

Lazura barevná

Charakteristika a oblast použití

Venkovní barevná tenkovrstvá lazura na rozpouštědlové bázi s obsahem alkydových pryskyřic. Lazura dobře proniká do povrchu dřeva, které impregnuje.

Lazura neobsahuje fungicidní přísady. Je určena k dokončování všech povrchů zatěžovaných povětrnostními vlivy. Aplikuje se ve dvou vrstvách. Díky tenkovrstvému provedení povrch dobře "dýchá" a odvádí vlhkost ze dřeva. Lazura nachází využití při nátěrech plotů, zahradního nábytku nebo zahradních dřevostaveb.

Technické údaje

Barvy lazur: bezbarvá, ořech, borovice, palisandr, dub, eben, třešeň, jedlová zeleň

Aplikace: natírání štětcem ve směru vláken (zejména u barevného provedení)

Podmínky aplikace: optimální je natírat při teplotě 20 - 30°C, spodní hranice teploty 15°C, nenatírat za vlhkého počasí nebo na prudkém slunci

Obsah pojiv: alkydová pryskyřice

Doba schnutí: první ca 8 hod, druhá vrstva do druhého dne nebo ca 8 hod

Ředí se: V 110

Vrstvy: 2

Množství na 1 vrstvu: 50 - 80 g/m²

Výdajnost: 12 - 20 m²/l

Zpracovatelnost: 2 roky

Příklad použití

1. Povrch musí být suchý, očištěný a zbavený mastnot, olejů a vosků, broušení: zrno 80 - 100
2. První nátěr 50 - 80 g/m² za teploty 20 - 30°C ve směru vláken (platí pro barevné provedení)
3. Schnutí 8 hod nebo přes noc
4. Mezibroušení: zrno 240 a
5. Druhý nátěr 50 - 80 g/m², doba schnutí ca 8 hod nebo přes noc
6. Použité štětce ihned očistit ahadry bezpečně odstranit, hrozí jejich samovznícení!

Certifikáty

Bez obsahu fungicidních přísad, pentachlorofenolu a lindanu

Certifikát EU - Dekopaintkomform

Balení

3 litry