

## **OLEJ HS COLORÖL barva třešeň (Padouk)**

### **Porovnání olejů Projektöl a HS Profiöl**

Oleje Projektöl (včetně barevných variant) jsou řidší a pronikají hlouběji do povrchu dřeva. Díky tomu jsou dobře zpracovatelné ručně, snadno se padují a leští.

Oleje HS Profiöl (včetně barevných variant HS Coloröl) jsou hustější, mají vysokou odolnost proti mechanickému namáhání a tím i delší životnost. Jsou ideální pro strojní zpracování. Ruční zpracování (padování a leštění) je namáhavější.

Zkratka v názvu HS (High Solid) označuje vysokou kvalitu oleje.

### **Charakteristika**

Pigmentovaný, vysoce kvalitní a velmi odolný olej pro úpravu dřevěných a korkových podlah. Je vhodný i na velmi namáhané povrchy.

### **Oblast použití**

Tento pigmentovaný, hluboko pronikající olej je určen k úpravě nových i renovovaných parketových, dřevěných a korkových podlah barevným tónováním.

Mikroskopické světlostálé pigmenty nasáknou do vrchních vrstev dřeva a pórů a vytvoří odolnou, vodu a prach odpuzující vrstvu. Dřevo si zachovává prodyšnost, což má pozitivní vliv na klima v místnosti. Podle odstínu oleje získá dřevo rustikální nebo exotický vzhled. Celkem je v nabídce 8 transparentních a UV stabilních odstínů, které jsou vzájemně mísitelné. Olej je určen pro použití v interiéru.

### **Technické údaje**

Barva: třešeň

Aplikace: štětcem, válečkem, špachtlí

Doba schnutí: leštitelný za 4 až 6 hod, plně zatížitelný při 23°C a 65% vlhkosti vzduchu za 2 až 3 dny

Ředí se: ne

Vrstvy: 1 vrstva

Množství na 1 vrstvu: 20 - 40 g/m<sup>2</sup>

Výdajnost: 25 - 50 m<sup>2</sup>/l

Zpracovatelnost: 2 roky

### **Příklad použití**

1. Plochu postupně brousit brusným pásem nebo kotoučem s hrubostí zrna 80, 100 a 120. U bílých odstínů se doporučuje broušení se zrnem 80. Plocha musí být čistá, suchá bez mastnoty a prachu.

2. Olej dobře promíchat a opatrně nalít na plochu (20 - 40 g/m<sup>2</sup>), rovnoměrně roztírat buď kartáčem, štětcem nebo válečkem na olej. U velkých ploch pracovat vždy po částech.

3. Olej nechat 20 až 30 minut vsáknout a případně ještě nanést tam, kde dřevo rychle nasáкло.

Poté vmasírovat do plochy pomocí kartáče nebo zeleným padem tak, až se plocha nejeví jako vlhká. Případný přebytečný olej na povrchu setřít bavlněným hadrem nebo u velkých ploch prudce stáhnout stěrkou.

4. Po 60-ti minutách provést konečné leštění kotoučovou bruskou s bílým padem nebo kouskem bavlny.

5. V závislosti na teplotě a vlhkosti vzduchu je naolejovaná plocha po 2 až 3 dnech plně zatížitelná. Do té doby plochu chránit před vodou.

6. Použité hadry bezpečně odstranit, hrozí jejich samovznícení!

**Certifikáty**

EU-Dekopaint - komfort

Giskode O60

DIN EN 71-3 (těžké kovy), B1 certifikát

DIN 68 861 T1C (chemická odolnost)

DIN 53160

**Balení**

1 a 3 litry