

## **OLEJ YACHT TEAKÖL bezbarvý (Natur)**

### **Charakteristika**

Univerzální, venkovní, vysoce kvalitní olej s UV ochranou. Yacht Teaköl je odolný vůči povětrnostním podmínkám, zvýrazňuje přirozený odstín a kresbu dřeva a zvyšuje jeho odolnost. Olej se vsakuje hluboko do povrchu dřeva a snadno zpracovává. Vyrábí se jako bezbarvý (Natur) a v barvě teakové. Je určený výhradně pro exteriéry.

### **Oblast použití**

Olej Yacht Teaköl je určen pro ošetření dřevěných výrobků a konstrukcí umístěných v exteriéru. Jedná se zejména o zahradní nábytek, dřevěné ploty a terasy, paluby jacht a lodí, dřevěné konstrukce v blízkosti bazénů atd. Lze ho použít pro všechny druhy dřev včetně exotických nebo tlakově impregnovaných.

### **Technické údaje**

Barva: bezbarvý (Natur)

Aplikace: štětcem, válečkem nebo bavlněným hadrem

Doba schnutí: odolný proti prachu za 1 až 2 hodiny, plně zatížitelný při 23°C a 65% vlhkosti vzduchu za 2 až 3 dny

Ředí se: ne

Vrstvy: 1 až 2 vrstvy

Množství na 1 vrstvu: 40 - 80 g/m<sup>2</sup>

Výdajnost: 12 - 25 m<sup>2</sup>/l

Zpracovatelnost: 2 roky

### **Příklad použití**

1. Plochu postupně brousit brusným pásem nebo kotoučem s hrubostí zrna 80, 100 a 120.

Plocha musí být čistá, suchá bez mastnoty a prachu. Případná vystouplá vlákna dřeva a zdrsňelá místa pečlivě vybrousit brusným papírem č. 220.

2. Olej dobře promíchat a opatrně nalít na plochu (40 - 80 g/m<sup>2</sup>), rovnoměrně roztírat kartáčem, štětcem nebo válečkem na olej. U velkých ploch pracovat vždy po částech. Začít čelním dřevem.

3. Olej nechat 20 až 30 minut vsáknout a případně ještě nanést tam, kde dřevo rychle nasáklo.

Případný přebytečný olej na povrchu setřít bavlněným hadrem nebo u velkých ploch prudce stáhnout stěrkou. Na povrchu nesmí zůstat žádná viditelná vrstva oleje. U silně vysušeného a nasákavého dřeva nanos zopakovat.

4. Po době působení v délce 1 hodiny provést konečné leštění kotoučovou bruskou s bílým padem nebo kusem bavlny.

5. V závislosti na teplotě a vlhkosti vzduchu je naolejovaná plocha po 2 až 3 dnech plně zatížitelná. Do té doby plochu chránit před vodou.

6. Použité hadry bezpečně odstranit, hrozí jejich samovznícení!

Poznámka: Podle druhu povětrnostních podmínek a vydatnosti slunečního záření se nátěr dle potřeby obnovuje.

**Certifikáty**

EU-Dekopaint - komfort

DIN EN 71-3 (těžké kovy), B1 certifikát

DIN 53160

**Balení**

1 a 3 litry