

# OLEJ HS COLORÖL barva tabák

## CHARAKTERISTIKA

Pigmentovaný, vysoce kvalitní a velmi odolný olej pro úpravu dřevěných a korkových podlah. Je vhodný i na velmi namáhané povrchy.

## OBLAST POUŽITÍ

Tento pigmentovaný, hluboko pronikající olej je určen k úpravě nových i renovovaných parketových, dřevěných a korkových podlah barevným tónováním. Mikroskopické světlostálé pigmenty nasáknou do vrchních vrstev dřeva a pórů a vytvoří odolnou, vodu a prach odpuzující vrstvu. Dřevo si zachovává prodyšnost, což má pozitivní vliv na klima v místnosti. Podle odstínu oleje získá dřevo rustikální nebo exotický vzhled. Celkem je v nabídce 8 transparentních a UV stabilních odstínů, které jsou vzájemně mísitelné. Olej je určen pro použití v interiéru.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Barva: tabák

Aplikace: štětcem, válečkem, špachtlí

Doba schnutí: leštitelný za 4 až 6 hod, plně zatížitelný při 23°C a 65% vlhkosti vzduchu za 2 až 3 dny

Ředí se: ne

Vrstvy: 1 vrstva

Množství na 1 vrstvu: 20 - 40 g/m<sup>2</sup>

Výdajnost: 25 - 50 m<sup>2</sup>/l

Zpracovatelnost: 2 roky

## PŘÍKLAD POUŽITÍ

1. Plochu postupně brousit brusným pásem nebo kotoučem s hrubostí zrna 80,100 a 120. U bílých odstínů se doporučuje broušení se zrnem 80. Plocha musí být čistá, suchá bez mastnoty a prachu.
2. Olej dobře promíchat a opatrně nalít na plochu ( 20 - 40 g/m<sup>2</sup>), rovnoměrně roztírat buď kartáčem, štětcem nebo válečkem na olej. U velkých ploch pracovat vždy po částech.
3. Olej nechat 20 až 30 minut vsáknout a případně ještě nanést tam, kde dřevo rychle nasáкло. Poté vmasírovat do plochy pomocí kartáče nebo zeleným padem tak, až se plocha nejeví jako vlhká. Případný přebytečný olej na povrchu setřít bavlněným hadrem nebo u velkých ploch prudce stáhnout stěrkou.
4. Po 60-ti minutách provést konečné leštění kotoučovou bruskou s bílým padem nebo kouskem bavlny.
5. V závislosti na teplotě a vlhkosti vzduchu je naolejovaná plocha po 2 až 3 dnech plně zatížitelná. Do té doby plochu chránit před vodou.
6. Použité hadry bezpečně odstranit, hrozí jejich samovznícení!

## CERTIFIKÁTY

EU-Dekopaint - komfort

Giskode O60

DIN EN 71-3 (těžké kovy), B1 certifikát

DIN 68 861 T1C (chemická odolnost)

DIN 53160

## BALENÍ

1 a 3 litry